

PIANKA MONTAŻOWA DWUSKŁADNIKOWA

Nr KDwu - 133 z 27.06.2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **PIANKA MONTAŻOWA DWUSKŁADNIKOWA.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **PIANKA MONTAŻOWA DWUSKŁADNIKOWA.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *USZCZELNIANIE PRZESTRZENI MIĘDZY OŚCIEŻAMI A OŚCIEŻNICAMI DRZWIOWYMI I OKIENNYMI WYKONANYMI Z DREWNA, METALU, PVC. WYPELNIANIE PĘKNIĘĆ I SZCZELIN W POŁĄCZENIACH PRZEGRÓD, W BUDYNKACH.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7.*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
- 7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT-2017/0119 wydanie 2*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ.*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %, piany aplikowanej w temp. +23°C i RH 50%.	150±10%	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m ²	≤ 1,0	
Stabilność wymiarowa po 48 h w temp. +40°C i RH 95%, % w kierunku grubości (kierunek wzrostu piany)	±9	
Stabilność wymiarowa po 48 h w temp. +40°C i RH 95%, % w kierunku: długości i szerokości	±5	
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	≥30	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kPa	≥ 70	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 70	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. +5°C do podłoży z: drewna, aluminium, PVC-U	≥ 170	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. +30°C do podłoży z: drewna, aluminium, PVC-U	≥ 140	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"Soudal" Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP: 522-10-82-281

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Czesław Marz 24.06.2022

(miejsce i data wydania)

"Soudal" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego
Michał Sawicki

(podpis)