

**T-REX KLEJ MONTAŻOWY SUPERMOCNY****Dane techniczne:**

Podstawa	Dyspersja akrylowa
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Gęstość	Ok. 1.30 g/ml
Czas schnięcia otwartego*	Ok. 15 minut
Siła spojenia początkowego	Min. 300 kg/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 0,30 MPa
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 0,50 MPa
Temperatura aplikacji	Od + 5°C do +30°C
Odporność termiczna (po wyschnięciu)	Od - 20°C do + 70°C

\*Podane czasy zależą od temperatury i wilgotności podłoża i otoczenia

**Charakterystyka:**

**T-REX SUPERMOCNY** to wzmocniony włóknami syntetycznymi klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej o ekstremalnie wysokiej sile spojenia początkowego (> 300 kg/m<sup>2</sup> już w 1 sek. od dociśnięcia) i wyjątkowo silnym wiązaniu po utwardzeniu – do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia szybkie i wytrzymałe mocowanie elementów z drewna, wielu tworzyw sztucznych, cegły, kamienia, metali, glazury itp. do podłoży porowatych takich jak beton, tynk, MDF, OSB, sklejka itp. Nie zawiera rozpuszczalników, nie reaguje z materiałami wrażliwymi chemicznie (nie przebarwia). Może być aplikowany na tylko jedną powierzchnię. Wypełnia niewielkie nierówności podłoża. W razie potrzeby daje się malować.

**Zastosowanie:**

- natychmiastowe mocowanie listew, paneli, płyt, rozet, uchwytów itp. do ścian i sufitów (w pozycji odwróconej) - szczególnie w miejscach, gdzie niemożliwe jest podtrzymanie czy unieruchomienie klejonego przedmiotu,

- klejenie różnych materiałów budowlanych i dekoracyjnych do podłoży porowatych.

**Opakowanie:**

Kartusz 380 g: biały (127048).

**Przechowywanie:**

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

**Normy i certyfikaty:**

Krajowa Ocena Techniczna:  
ITB-KOT-2020/0972.

**Sposób użycia:**

- Powierzchnie klejenia muszą być czyste, odtłuszczone i dokładnie osuszone.
- Przynajmniej jedna powierzchnia powinna być porowata – w przeciwnym wypadku czas wysychania znacząco się wydłuża.
- Klej nałożyć pasmami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni (w przypadku paneli co 15 cm - koniecznie w narożnikach i wzdłuż krawędzi klejonych przedmiotów).

# OPIS TECHNICZNY

KLE/REX/MOC/2023

---

- Złączyć i mocno docisnąć spajane elementy, w razie potrzeby dobić gumowym młotkiem.
- ostateczną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24-48 godzinach (w zależności od warunków zewnętrznych).
- Narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić ściereczkami SWIPEX lub wodą. Zastchnięte zabrudzenia usuwać mechanicznie.

## Zalecenia:

- Nie stosować do PP, PE, PTFE (teflonu) i podłoży bitumicznych.
- Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.
- O sile spojenia decyduje siła dociśnięcia, a nie czas prasowania czy unieruchomienia.

## Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju T-REX przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.