

**BUTYBAND****Dane techniczne:**

Warstwa nośna	Folia aluminiowa-PET
Warstwa klejąca	Kauczuk butylenowy
Kolor:	ALU, Graphit
Grubość:	0,8 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	15 % (wzdłużnie) (EN 12311-1) 20 % (poprzecznie)
Wytrzymałość na rozciąganie	180 N / 50 mm (wzdłużnie) (EN 12311-1) 190 N / 50 mm (poprzecznie)
Wytrzymałość na oddzieranie 180°	20 N/cm (ASTM D 1000)
Przylepność (probe tack)	8,0 N (ASTM D 2979)
Reakcja na ogień	E (EN 13501-1)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (μ)	1530000 (NF EN 1931)
Temperatura aplikacji	Od 0°C do +40°C
Odporność termiczna**	Od -30°C do +90°C

* Parametry zależne od warunków środowiskowych temperatury, wilgotności i typu podłoża.

** Dotyczy całkowicie utwardzonego produktu

Charakterystyka:

Uniwersalna, wzmocniona folią aluminiową samoprzylepna taśma butylowa o doskonałej przyczepności do wszelkich typowych podłoży budowlanych. Odporna na promie-

niowanie UV, czynniki atmosferyczne i starzenie, stanowi doskonałe zabezpieczenie wodo-, gazo i paroszczelne. Nie zawiera rozpuszczalników, nie reaguje z podłożem. Może być skutecznie aplikowana w szerokim zakresie temperatur. Natychmiastowa przyczepność i wysoka wytrzymałość lepiszcza pozwalają na kontynuację pracy zaraz po aplikacji taśmy.

Zastosowanie:

- Uszczelnienia gąsiorów i kominów, elementów dachów, okien dachowych, werand, kopuł, złączy w konstrukcjach z elementów prefabrykowanych, systemach klimatyzacyjnych.
- Naprawy rynien i rur odpływowych.

- Uszczelnienia połączeń blach, w konstrukcjach szklanych i w pracach warsztatowych.
- Uszczelnienia połączeń wymagających izolacji paroszczelnej lub przeciwwilgociowej.
- Uszczelnianie i łączenie połączeń szkła, stali, aluminium, plexiglasu, poliwęglanów, drewna, PVC itp.

Opakowania i kolory:

Kolory: aluminium, grafit

Rolki taśmy o długości 10 m i szerokości: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 225 mm, 300 mm.

Przechowywanie:

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Przechowywanie w wyższej temperaturze może utrudnić usuwanie taśmy rozdzielającej. Produkt nie jest wrażliwy na przemarzanie.

OPIS TECHNICZNY

TAS/BA/2023

Sposób użycia:

- Podłoże powinno być czyste i suche, wolne od kurzu, szronu i kondensatu.
- Bardzo chłonne podłoża powinny być wstępnie zagruntowane.
- Oderwać warstwę pergaminu ochronnego z jednej strony i przykleić brzeg taśmy w żądanym miejscu, a następnie rozwinąć i przykleić cały potrzebny odcinek.
- Przy rozwijaniu rolki zachowywać stałe napięcie taśmy, aby się nie zwijała i systematycznie usuwać pergamin ochronny.
- Unikać powstawania fałd i pęcherzyków powietrza.
- Wygładzić taśmę wałkiem. Wygładzanie rozpocząć od środka taśmy ku brzegom, upewniając się, czy usunięto wszystkie pęcherzyki powietrza.
- Uwaga! O wytrzymałości wiązania decyduje siła nacisku/prasowania a nie czas prasowania.
- Przy pokrywaniu narożników ścian, najpierw położyć i wygładzić taśmę na całej długości jednej z powierzchni, a następnie przykleić i wygładzić taśmę na drugiej powierzchni.
- Podczas łączenia dwóch taśm należy zachować zakładkę o szerokości co najmniej 5 cm.
- Czyszczenie: pozostałości lepiszcza z podłoża i narzędzi można usunąć z pomocą preparatu Soudal Surface Cleaner.

Uwaga! Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.