

**PRIMER PUPR-30PL****Dane techniczne:**

Podstawa	Poliuretan
Konsystencja	Ciecz
System utwardzania	Reakcja chemiczna
Gęstość	0,9 g/ml
Zawartość masy suchej	30%
Zalecany początek klejenia	Po upływie min. 4h
Wilgotność powietrza	< 65%
Wilgotność podłoża (metoda CM)	- jastrychy cementowe i beton maks. 2,0% - jastrychy anhydrytowe maks. 0,5%
Zużycie	120 – 200 g/m ²
Temperatura aplikacji	Od 15°C do +25°C

Charakterystyka:

Jednoskładnikowy grunt na bazie żywic poliuretanowych w rozpuszczalniku organicznym. Nie zawiera wody. Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je, jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Nadaje się do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

Zastosowanie:

- Grunt odpylający i wzmacniający do podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu kleju poliuretanowego PU-20PL.

Opakowanie:

Kanister: 4 kg (130805)

Przechowywanie:

9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do +25°C.

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być wysezonowane, równe, suche i czyste, pozbawione pęknięć i nierówności. Pozostałości starych klejów mające wpływ na przyczepność powinny zostać usunięte mechanicznie.
- Nowe jastrychy anhydrytowe i cementowe przeszlifować i odkurzyć.

Gruntowanie:

- Doprowadzić preparat do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
- Nanosić obficie za pomocą pędzla lub wałka (bez tworzenia kałuż) i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3-4 godziny (w temperaturze 20°C - 25°C i wilgotności względnej < 65%).

Czyszczenie:

- Świeże zabrudzenia czyścić za pomocą acetonu lub octanu etylu, utwardzony preparat może być usunięty tylko mechanicznie.
- Do czyszczenia narzędzi i podłoży nie stosować wody i alkoholu.

OPIS TECHNICZNY

PAR/PU/PR/2022

Zalecenia:

- Otwarte opakowanie należy zużyć możliwie szybko, gdyż produkt reaguje z wilgocią z powietrza.
- Nie gruntować podłoża w temperaturze niższej niż 15°C i wyższej niż +25°C.
- Minimalna temperatura podłoża 18°C.
- Nie stosować przy wilgotności względnej > 65%.

Zalecenia BHP:

Produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Przy aplikacji kleju zachować zwyczajne środki ostrożności:

- Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary lub ochronę twarzy.
- Zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.
- Chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.