



## KLEJ MONTAŻOWY MONTAGE FIX

### Dane techniczne:

Konsystencja:	Pasta tixotropowa
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne i krystalizacja
Czas schnięcia otwartego:	Max. 15 minut (przy 20°C/65 % RH)
Czas wysychania:	Ostateczne utwardzenie po 24h
Ciężar właściwy:	1,30 g/cm <sup>3</sup>
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	Od -20°C do +70°C
Temperatura aplikacji:	Od +5°C do +30°C

### Charakterystyka:



Szybkoschnący wolny od rozpuszczalników klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej o wysokiej sile przyczepności początkowej (do 125kg/m<sup>2</sup>). Po utwardzeniu wodoodporny. Bezpieczny dla wszelkich materiałów dekoracyjnych. Nie spływa z powierzchni pionowych. Wypełnia i niweluje niewielkie nierówności podłoża - maksymalna grubość warstwy kleju - 3mm.

### Zastosowanie:

- mocowanie ciężkich elementów wykończeniowych i dekoracyjnych z drewna, polistyrenu, poliuretanu i innych materiałów syntetycznych, kamienia naturalnego, itp. do większości podłoży budowlanych, np. do cegły, betonu, tynku, płyty G-K, drewna i płyt drewnopochodnych,

### Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

### Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001.

### Opakowanie:

Kartusz 280 ml: kolor biały (137835)  
Tuba 250 g: kolor biały (105159).

### Sposób użycia:

- powierzchnie klejenia muszą być od-tłuszczone i dokładnie osuszone,
- klej nałożyć pasmami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni, koniecznie wzdłuż krawędzi i w narożnikach paneli (Uwaga! Przynajmniej jedna z powierzchni musi być porowata)
- złączyć obie klejone części i mocno docisnąć spajane elementy,
- ostateczną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach,
- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić wodą.

### Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju Montage Fix przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.