



---

**ALU-ZINC SPRAY**

---

Viimati läbi vaadatud 12/03/2009

Lk.1

**Tehnilised andmed:**

Sideaine	Alumiinium-tsingiühendite ja epoksüüdestri segu
Konsistents	Vedelik
Kõvenemissüsteem	Kuivamine
Kõvenenud/ pihustatav	24 tunni pärast
Saagis	Umbes 1,5 m <sup>2</sup>
Tolmukuiv*	10–15 minuti pärast
Puutekuiv*	20–30 minuti pärast
Vastupidavus temperatuuridele	Kuni + 250 °C
Lenduvate ainete sisaldus	76%
Tahke aine sisaldus	24 %

*\*Kuivamise aeg sõltub ruumi temperatuurist, kihil paksusest ja õhuniiskusest***Toote kirjeldus:**

Kõrgekvaliteetne Alu-Zinc Spray pihustatavate alumiinium-tsingi ühenditega

**Kasutamine:**

Alu-Zinc Sprayl on galvaniseeriv toime. Kaitseb tsinki ning töötlemata rauda ja terast korrosiooni eest. Tänu katooditoimele on Alu-Zinc Spray väga säästlik ja tõhus. Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste katmiseks, samuti punktkeevitusel.

**Omadused:**

- Annab läikiva lõppviimistluse
- Vastupidav löökidele, hõõrdumisele ja kulumisele
- Väga säästlik, tõhus ja usaldusväärne
- Sobib punktkeevituseks
- Hea elektrijuhtivusega
- Kasutatav roostel

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Pakendamine:**

*Värvus:* Alumiinium-hõbe

*Pakend:* 400 ml aerosoolballoon (6 tk karbis)

**Säilivusaeg:**

3 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

**Pinnad:**

*Materjal:* metall, kahjustatud pinnad

*Pinna seisukord:* puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

*Ettevalmistus:* Eemalda rooste. Soovitav on kõikidel pindadel teha eelnev nakketest

**Kasutamine:**

Eemaldada vana rooste ja lahtine värv ning pihustada Alu-Zinc Spray kuivale ja rasvavabale pinnale. Loksuta tugevalt, kuni ballooni sees olev segamiskuul hakkab liikuma, seejärel loksutada tugevalt 30 sekundit ja pihustada umbes 20 cm kauguselt pinnast. Alati kanda Alu-Zinc Sprayd kaks kihti vähemalt kahe tunni vahega. Ülevärvitav 24 tunni pärast. Enne igat kihti loksutada ballooni korralikult.

**Tervise- ja ohutusnõuded:**

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Pihustada ainult hästiventileeritud kohas.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.