

66A PU konstrukciniai klijai D4

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Skystis
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei kambario temperatūroje
Tankis**	Apie 1.1 g/ml
Kietųjų dalelių kiekis	95%
Terminis atsparumas**	-30 °C → 100 °C
Atviras laikas (*)	Apie 15 min.
Suspaudimo stiprumas	1 kg/cm ² → 1.2 kg/cm ²
Suspaudimo trukmė	Mažiausiai 3 valandas
Atsparumas vandeniui (EN204)	D4
Šlyties jėga**: 2 mm klijų storis, AlMgSi1 pagrindas, tempimo greitis 10 mm / min	> 10MPa
Naudojimo temperatūra	5 °C → 35 °C
Išeiiga (*)	Apie 150 g/m ²

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

66A PU D4 – paruošti naudojimui, vienkomponenčiai, konstrukciniai klijai poliuretano pagrindu, turintys aukštą atsparumą vandeniui.

Savybės:

- Lengva naudoti
- Profesionali kokybė
- Labai geros užpildymo savybės (putoja)
- Atsparumo vandeniui klasė D4
- Klijuoja drėgną medieną

Panaudojimo sritys:

- Vidaus darbams, kai klijuojami paviršiai dažnai ar ilgai veikiami vandens ar kondensato
- Lauko darbams, kai klijuojami paviršiai yra veikiami tiesioginių orų sąlygų
- Gali būti naudojami gaminant langų bei durų rėmus (kampiniai sujungimai), kurie turi atitikti D4 klasės reikalavimus pagal EN204
- Medinių konstrukcijų klijavimas

Pristatymo forma:

Spalva: ruda
Pakuotė: 750 g, 5 kg

Galiojimo laikas:

Ne mažiau 12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:


Paviršiai: įvairūs porėti ir neporėti paviršiai, tokie, kaip mediena, betonas, akmuo ir kitos statyboje dažniausiai naudojamos medžiagos. Nėra sukibimo su PE, PP, PTFE (TeflonasR).

Pobūdis: švarus, be dulkių ir riebalų

Paruošimas: Klijai polimerizuojasi veikiami drėgmės, todėl šiek tiek putojasi. Paviršiaus drėkinimas pagreitina polimerizaciją ir pagerina klijų struktūrą bei padeda tolygiau užpildyti ertmes.

Kiekvienam paviršiui rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.



66A PU konstrukciniai klijai D4

Data: 16/03/2019

Lapai: 2 iš 2

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Užtepkite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių naudodami teptuką ar dantyą mentelę (smulkiais grioveliais). Sujunkite dvi dalis ne ilgiau kaip per 15 minučių ir suspauskite mažiausiai 3 valandoms. Kietėjimo metu medžiagas reikia stipriai suspausti, kad būtų pasiekta kuo didesnė galutinė suklijavimo jėga.

Valymas: kol nesukietėjo, 66A PU D4 klijus nuo įrankių ir medžiagų galima pašalinti Soudal Gun &

Foam Cleaner valikliu. Sukietėjusius klijus – tik mechaniškai.

Taisymas: ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Devėkite pirštines. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.