

## FIBERGLASS MAT

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 1

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	Stiklo pluošto audinys surištas emulsija
Konsistencija	Tvirtas audinys
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

\* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

**Produkto aprašymas:**

Fiberglass Mat - paruoštas naudojimui, surištas emulsija stiklo pluošto audinys.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

**Savybės:**

- Naudojamas kartu su Poly Liquid
- Pataisymo vietos išlieka tvirtos
- Lengvai pjaustomas arba plešiamas pagal reikiamą dydį
- Galima dengti keliais sluoksniais vienas ant kito

**Naudojimo instrukcija:**

Naudojant kartu su stiklo pluošto audiniu Fiberglass Mat, išpjaukite jį reikiamo dydžio palei visą perimetrą, užleisdami po  $\pm 3$  cm persidengimui. Siekiant tolygaus perėjimo, aprinkit kraštus. Reikiamą Poly Liquid kiekį sumaišykite su 2 – 4% pridedamo kietiklio. Gerai sumaišykite abu komponentus, kol mišinys taps vientisas. Dalį mišinio teptuku užtepkite ant paviršiaus. Išmirkykite stiklo pluošto audinį ir tvirtai prispauskite jį prie paviršiaus. Siekiant didesnio tvirtumo, pakartokite procedūrą išdžiuvus pirmam sluoksniui. Įsitikinkite, kad kiekvienas sekantis stiklo pluošto audinio gabalas yra 1 cm didesnis, nei ankstesnis. Sukietėjus, nušlifaukite labai šurkščiu šlifavimo popieriumi arba šlifavimo disku. Užbaigimui, užtepkite sluoksnį Metal Plastic glaisto.

*Valymas:* acetonu

*Taisymas:* ta pačia medžiaga

**Panaudojimo sritys:**

- Metalų, poliesterio ir medinių paviršių remontas
- Transporto priemonių kėbulo dalių mažų kiaurymių ir įlenkimų remontas
- Surūdijusių dalių remontas ir sustiprinimas
- Didesnių pažeidimų remontas laivų, banglenčių gamyboje

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

**Pristatymo forma:**

*Spalva:* balta

*Įpakavimas:* stiklo pluošto audinys 0,5 m<sup>2</sup> arba 1 m<sup>2</sup>

**Galiojimo laikas:**

Neribotai, neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

**Atsakomybė:**

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

**Paviršiai:**

*Paviršiai:* metalas, poliesteris, stiklo pluoštas, ...

*Pobūdis:* tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

*Paviršiaus paruošimas:* pašalinkite rūdis. Paviršiaus šlifavimas pagerina sukibimą.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.