

SWS UNIVERSAL OUTSIDE**Dane techniczne:**

Warstwa nośna	Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Kolor	Czarny
Gęstość	150 g/m ² (±10%)
Przepuszczalność pary wodnej	Sd ≤ 2 m (PN-EN 12572-2004)
Wytrzymałość na rozciąganie N/50 mm, wzdłuż	≥ 200 (PN-EN 12311-2:2013, (met.A))
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile wzdłuż	≥ 30% (PN-EN 12311-2:2013, (met.A))
Przyczepność do podłoża N/10 mm: - klej - masa butylowa	≥ 4 (PN-EN 1939:2007) ≥ 5,5 (PN-EN 1939:2007)
Wodoszczelność	Klasa 9A (według PN-EN 12208:2001)
Przepuszczalność powietrza (przy 600 Pa)	Klasa 4 (według PN-EN 12207:2001)
Współczynnik infiltracji powietrza	< 0,1 m ³ /m ² *h*daPa ^{2/3} (PN-EN 1026:2001)
Temperatura pracy	Od +5°C do +35°C
Odporność termiczna	Od -40°C do +100°C

Charakterystyka:

Paroprzepuszczalna rozciągliwa i elastyczna taśma PE - umożliwiająca dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza okiennego i zabez-

pieczająca przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Laminowana obustronnie włókniną polipropylenową daje się malować lub tynkować. Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące i ścieżka butylowa umożliwiają przyklejenie taśmy zarówno do ościeżnicy, jak i ściany. Produkt pakowany jest pojedynczo w specjalne kartony umożliwiające szybką i wygodną aplikację oraz zabezpieczające przed zabrudzeniem.

Zastosowanie:

Uszczelnienia paroprzepuszczalne złączy okiennych od zewnątrz pomieszczenia.

Opakowanie:

Rolki taśmy o długości 30 m i szerokości 80 mm (137104) lub 100 mm (137105).

Normy i certyfikaty:

Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2018/0241 wyd. II

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia:

Klejenie taśmy można przeprowadzić zarówno przed, jak i po montażu stolarki (ze względów praktycznych zalecamy przed montażem).

- Ościeże powinno być czyste, suche i nośne (stabilne i niepyliste).
- Usuwając niewielkie odcinki folii zabezpieczającej na krawędzi taśmy (z odpowiedniej strony zależnie od przyjętego sposobu montażu), przykleić starannie taśmę do ościeżnicy – bez zmarsz-

OPIS TECHNICZNY

TAS/ZW/UN/2025

czeń i naciągnięć. Na złączeniu taśmy na obwodzie zachować minimalny zakład 3 cm, a końce taśmy skleić za pomocą Soudafoil 360H.

- Wyciągać z pudełka tylko niezbędny odcinek taśmy – zabezpieczy to produkt przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
- Zamocować okno i wypełnić szczelinę między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.
- Po utwardzeniu pianki i obcięciu ewentualnych naddatków, zdjąć folię zabezpieczającą pasek butylowy i przykleić taśmę do ościeża.
- Taśma powinna być ułożona płasko na podłożu - bez kieszeni powietrznych i pęcherzy. Do wygładzenia i docięnięcia

taśmy zalecamy stosowanie gumowej rolki lub miękkiej szpachelki.

- Zapewnić wystarczający zakład folii (nie naciągać) dla zniwelowania ruchów konstrukcji budynku.
- Taśma powinna zostać zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, np. tynkiem w czasie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy od montażu.
- Tynk nie zmienia właściwości fizycznych taśm.

Uwaga! W wyjątkowych przypadkach wykorzystując skrajne paski klejące, można skleić dwie taśmy ze sobą i uzyskać w ten sposób większą szerokość - pod warunkiem zachowania pełnej szczelności połączenia.

Uwaga! Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.